

# Bloczek z betonu komórkowego TERMALICA 599/300/249 mm, 2,0 N/mm<sup>2</sup>

Bloczki Termalica



BRUK-BET sp. z o.o.  
[www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl)  
[biuro@bruk-bet.pl](mailto:biuro@bruk-bet.pl)

## Dane techniczne:

|   |  |
|---|--|
| <b>Materiał :</b>   | beton komórkowy  |
| <b>Zastosowanie :</b>   | ścienne  |
| <b>Długość [mm] :</b>   | 599  |
| <b>Szerokość [mm] :</b>   | 300  |
| <b>Wysokość [mm] :</b>  | 249  |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>                   | 2,0  |
| <b>Masa elementu [kg] :</b>   | 20,0   |
| <b>Klasa gęstości :</b>   | 350  |
| <b>Gęstość [kg/m<sup>3</sup>] :</b>                                     | 300-350  |
| <b>Współczynnik przenikania ciepła [W/m<sup>2</sup>K] :</b>             | 0,270  |
| <b>Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :</b>                        | 0,083  |
| <b>Kolory :</b>   | biały  |
| <b>Powierzchnia lica :</b>  | gładka   |
| <b>Zużycie zaprawy :</b>  | 4,0 kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :</b> | 6,67   |
| <b>Liczba elementów na palecie [szt.] :</b>                             | 40   |
| <b>Łączenie elementów :</b>   | zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>                                   | PN-EN 771-4:2004/A1:2006, ZKP nr 1301-CPD-0568                             |

