

Bloczek z betonu komórkowego TERMALICA EKSTRA 599/400/249 mm



BRAK ZDJĘCIA



BRUK-BET sp. z o.o.

www.bruk-bet.pl

biuro@bruk-bet.pl

Dane techniczne:

| | |
|---|-----------------|
| Materiał : | beton komórkowy |
| Zastosowanie : | ścienne |
| Długość [mm] : | 599 |
| Szerokość [mm] : | 400 |
| Wysokość [mm] : | 249 |
| Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : | - |
| Klasa gęstości : | 350, 400 |

| | |
|---|---|
| Kolory : | biały |
| Powierzchnia lica : | gładka |
| Zużycie zaprawy : | od 2,00 do 6,00 kg/m ² |
| Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : | 6,67 |
| Łączenie elementów : | zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska |
| Normy, certyfikaty, aprobaty : | PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013 |
| Opis: | Dom wzniesiony z bloczków Termalica® EKSTRA lub Termalica® KLASA nie wymaga stosowania dodatkowego docieplenia w postaci styropianu lub wełny mineralnej. |