

# Pustak ceramiczny ścienny TERMoton P+W 38



**ZCB OWCZARY**<sup>®</sup>  
CERAMIKA BUDOWLANA

**TERMoton**<sup>®</sup>  
www.owczary.pl

Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R Stępień spółka jawna

[www.owczary.pl](http://www.owczary.pl)

[sekretariat@owczary.pl](mailto:sekretariat@owczary.pl)

## Dane techniczne:

<b>Materiał :</b>	ceramiczne
<b>Zastosowanie :</b>	ścienne
<b>Długość [mm] :</b>	380
<b>Szerokość [mm] :</b>	235
<b>Wysokość [mm] :</b>	250
<b>Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	10
<b>Wytrzymałość spoiny [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	0,15
<b>Masa elementu [kg] :</b>	14,00
<b>Grupa elementów murowych :</b>	grupa 3
<b>Kategoria elementów murowych :</b>	II
<b>Współczynnik przenikania ciepła [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	0,4737 (ściana nieotynkowana)
<b>Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ<sub>10,dry</sub> [W/mK] :</b>	0,151
<b>Opór cieplny R [m<sup>2</sup>K/W] :</b>	1,9462 (ściana nieotynkowana)
<b>Mrozoodporność :</b>	F1-wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
<b>Klasa reakcji na ogień :</b>	A1
<b>Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :</b>	16
<b>Liczba elementów na paletcie [szt.] :</b>	72 (waga palety 1008 kg +/- 10%)
<b>Łączenie elementów :</b>	tradycyjna zaprawa murarska

**Opis:**

Pustak ceramiczny ścienny Termoton P+W 38 - pionowo  
drażony, przeznaczony na ściany wewnętrzne i  
zewewnętrzne zabezpieczone tynkiem. Produkt ścienny na  
tradycyjną zaprawę murarską. Dedykowany wznoszeniu  
ścian nośnych w systemie dwu- i trójwarstwowym. Produkt  
dostępny także o wytrzymałości na ściskanie 15 N/mm<sup>2</sup>.

---