

# Pustak ceramiczny ścienny TERMOton P+W 25



**ZCB OWCZARY**<sup>®</sup>  
CERAMIKA BUDOWLANA

**TERMOton**<sup>®</sup>  
www.owczary.pl

Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R Stępień spółka jawna

[www.owczary.pl](http://www.owczary.pl)

[sekretariat@owczary.pl](mailto:sekretariat@owczary.pl)

## Dane techniczne:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Materiał :</b>  | ceramiczne                            |
| <b>Zastosowanie :</b>  | ścienne                               |
| <b>Długość [mm] :</b>  | 325                                   |
| <b>Szerokość [mm] :</b>  | 235                                   |
| <b>Wysokość [mm] :</b>   | 250                                   |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>                      | 10                                    |
| <b>Wytrzymałość spoiny [N/mm<sup>2</sup>] :</b>                            | 0,15                                  |
| <b>Masa elementu [kg] :</b>  | 11,70                                 |
| <b>Grupa elementów murowych :</b>  | grupa 3                               |
| <b>Kategoria elementów murowych :</b>                                      | II                                    |
| <b>Współczynnik przenikania ciepła [W/m<sup>2</sup>K] :</b>                | 0,9868 (ściana nieotynkowana)         |
| <b>Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ<sub>10,dry</sub> [W/mK] :</b> | 0,254                                 |
| <b>Opór cieplny R [m<sup>2</sup>K/W] :</b>                                 | 0,8484 (ściana nieotynkowana)         |
| <b>Izolacyjność akustyczna R<sub>w</sub> [dB] :</b>                        | 53(-1,-4)                             |
| <b>Izolacyjność akustyczna R<sub>A1R</sub> ściana wew. [dB] :</b>          | 50                                    |
| <b>Izolacyjność akustyczna R<sub>A2R</sub> ściana zew. [dB] :</b>          | 47                                    |
| <b>Mrozoodporność :</b>  | F1-wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) |
| <b>Klasa reakcji na ogień :</b>  | A1                                    |
| <b>Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :</b>    | 12,5                                  |
| <b>Liczba elementów na palecie [szt.] :</b>                                | 72 (waga palety 842,40 kg +/- 10%)    |
| <b>Łączenie elementów :</b>  | tradycyjna zaprawa murarska           |

**Opis:**

Pustak ceramiczny ścienny Termoton P+W 25 - pionowo  
drażony, przeznaczony na ściany wewnętrzne i  
zewewnętrzne zabezpieczone tynkiem. Produkt ścienny na  
tradycyjną zaprawę murarską. Produkt dostępny także o  
wytrzymałości na ściskanie 15 i 20 N/mm<sup>2</sup>.

---