


# Pustak ceramiczny ścienny TERMoton P+W 25 S (szlifowany)



**ZCB OWCZARY**<sup>®</sup>  
CERAMIKA BUDOWLANA

**TERMoton**<sup>®</sup>  
www.owczary.pl

Zakład Ceramiki Budowlanej OWCZARY R.E.R Stępień spółka jawna

[www.owczary.pl](http://www.owczary.pl)

[sekretariat@owczary.pl](mailto:sekretariat@owczary.pl)

## Dane techniczne:

<b>Materiał :</b>	ceramiczne
<b>Zastosowanie :</b>	ścienne
<b>Długość [mm] :</b>	325
<b>Szerokość [mm] :</b>	249
<b>Wysokość [mm] :</b>	250
<b>Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	15
<b>Wytrzymałość spoiny [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	0,15
<b>Masa elementu [kg] :</b>	12,50
<b>Grupa elementów murowych :</b>	grupa 3
<b>Kategoria elementów murowych :</b>	II
<b>Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła <math>\lambda_{10,dry}</math> [W/mK] :</b>	0,254
<b>Izolacyjność akustyczna <math>R_w</math> [dB] :</b>	53(-1,-4)
<b>Izolacyjność akustyczna <math>R_{A1R}</math> ściana wew. [dB] :</b>	50
<b>Izolacyjność akustyczna <math>R_{A2R}</math> ściana zew. [dB] :</b>	47
<b>Mrozoodporność :</b>	F1-wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
<b>Klasa reakcji na ogień :</b>	A1
<b>Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :</b>	12,5
<b>Liczba elementów na paletcie [szt.] :</b>	72 (waga palety 900 kg +/- 10%)
<b>Łączenie elementów :</b>	zaprawa cienkowarstwowa
<b>Opis:</b>	Pustak ceramiczny ścienny TERMoton P+W 25 S (szlifowany) - wysoko drążony pustak na zaprawę cienkowarstwową (pianoklej). Przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.

